

1-A Pelle-A / Leather-A

BOXLAND
PELLE - A

7160

7230

7750

7050

7210

7280

7200

7290

7767

7170

7744

7100

7766

7732

7140

7763

7250

7110

7748

7150

7270

7130

SCHEDA TECNICA
Technical Report

BOX LAND
CARATTERISTICHE TECNICHE
Technical Characteristics

SPESSORE Thickness	1.4/1.6 mm
TIPOLOGIA Leather types	FIORE CORRETTO Corrected Grain
ORIGINE ANIMALE E PROVENIENZA Raw material	PELLI BOVINE EUROPEE European raw hides
TIPO DI CONCIA Tannage	AI SALI DI CROMO Chrome tannage
TIPO DI TINTURA Dyeing	ALL'ANILINA PASSANTE IN BOTTE Aniline
TIPO DI RIFINIZIONE Finishing	PIGMENTATA Pigments
GAMMA COLORI Range of colours	51 COLORI 51 Colours

CARATTERISTICHE DI SOLIDITA' DEL COLORE

PARAMETRO Property	Color Fastness Characteristics METODO DI PROVA Test method	PRESTAZIONI Performance
SOLIDITA' DEL COLORE ALLO STROFINIO A SECCO Dry Rub Fastness	EN ISO 11640	1000 CICLI VAL. 4 SCALA DEI GRIGI 1000 cycles val. 4 Grey scale
SOLIDITA' DEL COLORE ALLO STROFINIO A UMIDO Wet Rub Fastness	EN ISO 11640	250 CICLI VAL. 4 SCALA DEI GRIGI 250 Cycles val. 4 Grey scale
SOLIDITA' DEL COLORE ALLA LUCE Light Fastness	EN ISO 105-B02	>6 SCALA BLU >6 Blue Scale

CARATTERISTICHE FISICHE

PARAMETRO Property	Physical Characteristics METODO DI PROVA Test Method	PRESTAZIONI Performance
ADESIONE ALLA RIFINIZIONE Adhesion of finishing	EN ISO 11644	>2 N/10mm
RESISTENZA ALLO STRAPPO Tear resistance	EN ISO 3377-1	>20 N
SOLIDITA' ALLA FLESSIONE Crack resistance	EN ISO 5402	50000 CICLI (nessuna rottura) 50000 cycles no damage

CARATTERISTICHE CHIMICHE

PARAMETRO Property	Chemical Characteristics METODO DI PROVA Test method	REQUISITI Requirements
pH DELL'ESTRATTO ACQUOSO E INDICE DIFFERENZIALE Determination of pH and extract	UNI 10594 UNI ISO 4045	pH \geq 3.2 pH \leq 0.7
AZO-COLORANTI (Direttiva 2002/61/CE) Azo -dyes (Directive 2002/61/CE)	CEN ISO/TS 17234	ASSENTI (<30 ppm)
CONTENUTO IN PCP Pentachlorophenol content	CEN/TS 14994	< 5 ppm
CONTENUTO IN CROMO ESAVALENTE hexavalent chromium content	CEN/TS 14495	< 10ppm
CONTENUTO IN FORMALDEIDE LIBERA Formaldehyde content	CEN/ISO 17226	<150ppm

PULIZIA E MANUTENZIONE
Cleaning and Maintenance

Per la normale pulizia spolverare con un panno morbido e asciutto. Eventuali macchie si possono eliminare trattandole con un panno o cotone idrofilo umido, e prodotti per la pulizia inizialmente più delicati quali sapone neutro o latte detergente. Passando solo per macchie più resistenti, al kit di pulizia fornito dalla Dani Leather S.P.A. Asciugare immediatamente dopo il trattamento, evitare di strofinare la superficie da trattare ma tamponare dai bordi verso il centro della macchia. Non usare mai prodotti abrasivi o aggressivi quali solventi smacchiatori, eccetera. Non usare mai il vapore, non utilizzare i prodotti per la pulizia delle scarpe, in ogni caso ogni volta che si utilizza un prodotto nuovo per la pulizia, applicarlo in una zona "nascosta" per verificarne l'efficacia ed evitare il danneggiamento di zone più esposte.